

現場の調査(接着剤)

STEP 1 2 3 4 5 6 7

接着剤の選定

接着剤の選定は床材の種類や用途によって異なるため、その特性に合わせて使用することが重要です。

当社の製品はそれぞれの床材に合わせて JIS 規格に適合した標準的な接着剤を指定していますので、必ず指定接着剤をご使用ください。

指定外接着剤を使用し接着不良等のトラブルが発生した場合は責任を負いかねますので予めご了承ください。

また当社製品の施工方法/メンテナンスにつきましては、現場状況に合わせた適切な対応をお願いします。

指定接着剤一覧


F☆☆☆☆ JAI A4VOC基準適合

主な適用床材	複層ビニル床タイル				
種類	ウレタン樹脂系 溶剤形		ウレタン樹脂系 溶剤形	変成シリコン樹脂系	アクリル樹脂系 エマルション形
品名	ルビロン 101		ルビロンエース	RFボンド※1	ルビロン エコプラス
品番	2R101-016	2R101-005	2RA-016	RE-540-S	2RECO-015K
外観					
専用コテ					
容量	16kg缶	5kg缶	16kg缶	3kg缶	15kg缶
入数	1缶	1缶	1缶	2缶	1缶
価格 (材料価格・ 税別価格)	32,000円	13,250円	27,000円	7,000円 / 缶×2缶 ※2缶単位の出荷	24,000円
標準塗布量 (㎡あたり)	約350g	約350g	約350g	約350~400g	約300~350g
標準塗布量 (1缶あたり)	約40~46㎡	約12~16㎡	約40~46㎡	約7.5~8.5㎡	約40~50㎡
オープン タイム (目安)	春・秋 (15°C~25°C) 15分 夏 (25°C~35°C) 10分 冬 (5°C~15°C) 20分		春・秋 (15°C~25°C) 10~15分 夏 (25°C~35°C) 10分 冬 (5°C~15°C) 15分	春・秋 (15°C~25°C) 30分 夏 (25°C~35°C) 10分 冬 (5°C~15°C) 60分	春・秋 (15°C~25°C) 20分 夏 (25°C~35°C) 15分 冬 (5°C~15°C) 25分
貼付け 可能時間 (目安)	春・秋 (15°C~25°C) 40~45分 夏 (25°C~35°C) 40分 冬 (5°C~15°C) 50分		春・秋 (15°C~25°C) 30~35分 夏 (25°C~35°C) 30分 冬 (5°C~15°C) 35分	春・秋 (15°C~25°C) 60分 夏 (25°C~35°C) 30分 冬 (5°C~15°C) 90分	春・秋 (15°C~25°C) 50分 夏 (25°C~35°C) 40分 冬 (5°C~15°C) 60分
下地	モルタル・コンクリート・木質系床材・ クッションフロア・ビニル床タイル		モルタル・コンクリート・ 木質系床材・ クッションフロア・ ビニル床タイル	モルタル・コンクリート・ 木質系床材・ クッションフロア・ ビニル床タイル	モルタル・コンクリート
工法	一般工法 耐湿工法		一般工法 耐湿工法	一般工法 耐湿工法	一般工法
特長	強粘着・高耐水性でハイグレードタイプの一液ウレタン系接着剤		一液ウレタン系接着剤での汎用タイプ	製品を撤去する際、下地の破損が少なく、残った接着剤をスクレイパー等で除去することで貼り替え時の作業を簡単にします	強力なタック力で施工性に優れる
適用商品	エグザフロア ベスタフロア リファインバックエグザ ホームベスタ ホームエグザ ウェイフロア 和織床タイル 目地棒		エグザフロア ベスタフロア リファインバックエグザ ホームベスタ ホームエグザ ウェイフロア 和織床タイル 目地棒	エグザフロア ベスタフロア リファインバックエグザ ホームベスタ ホームエグザ ウェイフロア 目地棒	エグザフロア ベスタフロア ウェイフロア 目地棒

※1 RFボンドは使用前に缶を10回以上よく振ってください。缶を振った際に中身を混ぜるスペース確保の為、充填量を缶の半分程度にしております。

※印刷物ですので現物と若干違い場合があります。

※接着剤は、直射日光のあたらない場所(5℃～35℃)で保管してください。

タイルカーペット・置敷きビニル床タイル		カーペット (直貼り)	フローリング (直貼り)	ソフト巾木		框
アクリル樹脂系エマルジョン形		合成ゴム系ラテックス形	ウレタン樹脂系無溶剤形	アクリル樹脂系エマルジョン形		変成シリコン樹脂系無溶剤形
CP-7L		タックボンドプレミア	フロアーウッド U	EM ハバキ		PS-100
CP-7L-16	CP-7L-2.5	-	-	EM9	EM3	PS-100
						
						※ PS-100 はコテが付きません。
16kg缶 1缶	2.5kg缶 1缶	18kg缶 1缶	10kg缶 1缶	9kg缶 1缶	3kg缶 1缶	1kg 1本
19,500円	6,500円	9,000円	12,800円	19,500円	6,400円	4,000円
タイルカーペット(塩ビバックিং)和織床(巻込み仕上)	約80～120g/m ²	約250～300g	約450～500g	約250～350g		約600～1,000g
タイルカーペット(不織布バックিং)	約100～160g/m ²					
タイルカーペット(プレミアムバンク)	約160～200g/m ²					
リファインバックエグザホームエグザ	約100～150g/m ²					
ウェイフロア置敷きタイプ(4mm厚品)	約120～200g/m ²					
タイルカーペット(塩ビバックিং)和織床(巻込み仕上)	約130～200m ² 約20～30m ²	約60～70m ²	約20～22m ²	約25～35m ²	約8～12m ²	約1m ²
タイルカーペット(不織布バックিং)	約100～160m ² 約15～25m ²					
タイルカーペット(プレミアムバンク)	約80～100m ² 約12～15m ²					
リファインバックエグザホームエグザ	約100～160m ² 約15～25m ²					
ウェイフロア置敷きタイプ(4mm厚品)	約80～130m ² 約12～20m ²					
5℃:20～30分 23℃:10～20分 35℃:5～10分	23℃の場合 約15分	-	23℃の場合 約10～20分	塗布後 直ちに貼り付け		
5℃:約50分 23℃:約40分 35℃:約30分	23℃の場合 45分以内	夏 90分以内 冬 60分以内	23℃の場合 50分以内	23℃ 10分以内 35℃ 5分以内 5℃ 20分以内		
モルタル・コンクリート・木質系床材・金属下地・OAフロア・クッションフロア・ビニル床タイル	モルタル・コンクリート木質系下地	モルタル コンクリート・合板	モルタル・石こうボード 木質系下地	コンクリート モルタル・ボード類		
ビールアップ工法	一般工法	一般工法	一般工法	一般工法		
適度な粘着力かつ接着剤が緑色に着色されており、貼付け可能となる透明になるまでの変化がわかりやすい	初期タック・粘着性に優れた、引火性の無いゴム系ラテックス形床用接着剤	木質系直貼り遮音床材をコンクリート、モルタル、合板下地へ接着施工するのに適する	ビニル巾木の接着施工に適した乾燥性、初期接着性および納まり性に優れたアクリル樹脂系エマルジョン形接着剤	各種材料への接着性に優れ、外的な振動・衝撃に強く、剥がれにくい		
タイルカーペット リファインバックエグザ ホームエグザ ウェイフロア(置敷きタイプ) 和織床	ウールフローリング	セルテックウッド	ソフト巾木	框		