

◆メンテナンス方法

床材を美しく保つためには、日常のお手入れが重要です。こまめな清掃やワックスがけをおこなうことで、床材をより長持ちさせることにもつながります。

■日常のお手入れ

- | | |
|--------------------|--|
| 1. 床のゴミ、ホコリを除去します。 | ・掃除機や乾式フロアワイパーなどを使用します。
・洗剤を使用する場合、床用の中性洗剤を使用します。 |
| 2. 固く絞った雑巾で清掃します。 | ・液体を床にこぼした場合は、放置せず、すぐに拭き取ってください。 |

※床材を汚れや傷から保護し、きれいな状態を保つため、必要に応じてワックスがけをおこなうことをお勧めします。

■ワックスがけ

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. 床の汚れを除去し、水拭き後十分に乾燥させます。 | ・(株)リンレイ社製「オール床クリーナー」の30倍希釈液とスポンジタワシ等で汚れを落とします。
・大量の液体を使用すると目地部分から入り込み、接着不良を引き起こすことがありますのでご注意ください。 |
| 2. ワックスを塗布し、十分に乾燥させます。 | ・必要量の樹脂ワックスを移した専用トレイに専用モップを浸し、絞ってから塗布します。
・部屋の端から塗り残しのないように薄くムラなく塗布します。
・ワックスが完全に乾くまでは歩いたり、物を置かないようにします。
・剥離作業はできませんので、ワックスがけはできるだけ薄くし、ワックス皮膜が厚く堆積ないようにします。 |

■ワックスについて

※ワックスの種類等によっては床に密着しにくい場合がありますので、必ず以下のワックスをご使用ください。

※ワックスは密着しないとすぐに取れてしまいます。適切な方法でワックスを塗布してください。

■メンテナンス用ワックス・洗剤一覧(株)リンレイ社推奨

ワックス/洗剤	商品名	対象商材	メーカー	商品に関する問い合わせ先
ワックス	オール	ホームエグザ	株式会社リンレイ	TEL : 03-3541-5955
	防水タフコート	ホームベスタ		
洗剤	オール床クリーナー	ホームベスタ・ホームエグザ		

※樹脂ワックス・洗剤は、各商品の使用方法や注意点を確認の上、ご使用ください。

■ホームエグザ(ピールアップ工法)のメンテナンス上のご注意

ホームエグザはピールアップ工法による簡易施工用製品のため、多量の水を使用すると目地部分から水が入り込み、接着不良等の悪影響を及ぼすことがありますので、十分にご注意願います。

- ・洗浄の際は、タイルの継ぎ目から床下へ洗剤が入り込まないようにしてください。また、多量に洗剤を使用したり、洗剤を床面に長時間放置しないようにご注意ください。
- ・剥離作業はおこなわないでください。剥離作業は使用する剥離剤の液量が多く、床下へ入り込む危険性があります。
- ・ワックスがけをおこなう際は、タイルの継ぎ目に溜まらないように注意します。タイルの継ぎ目に樹脂ワックスが浸み込むと、タイルを外せなくなるおそれがありますので、直接床に樹脂ワックスを撒いて塗布することは避けてください。

◆指定接着剤一覧

F☆☆☆☆ JAIA4VOC 基準適合 ※当社の指定接着剤は、JIS 規格による接着基準を満たしていますので、必ずご使用ください。

適用商品	ホームベスタ・ホームエグザ		ホームエグザ	ソフト巾木	框
品名	FB7500	RF ボンド	CP-6N	EM ハバキ	PS-100
外観					
種類	ウレタン樹脂系溶剤形	変成シリコーン樹脂系	アクリル樹脂系エマルジョン形	アクリル樹脂系エマルジョン形	変成シリコーン樹脂系
容量	5kg	3kg	2.5kg	3kg	1kg
入数	1 缶 ※くし目ごと 1 枚付	1 ケース (6 缶入) ※くし目ごと 6 枚付	1 缶	1 缶 ※くし目ごと 1 枚付	1 本
価格 (材料価格・税抜き価格)	10,000 円/缶	6,500 円/缶 (39,000 円/ケース)	6,000 円/缶	6,000 円/缶	3,800 円/本
標準塗布量 (g/m ²)	約 300 ~ 350g	約 350 ~ 400g	約 120 ~ 150g	約 250 ~ 350g	約 600 ~ 1000g
標準塗布量 (ml/缶)	約 15ml	約 7.5 ~ 8.5ml	約 20ml	約 10ml	約 1ml
オープンタイム (目安)	春・秋 (15℃~25℃) 15 分 夏 (25~35℃) 10 分 冬 (5~15℃) 15 分	春・秋 (15℃~25℃) 30 分 夏 (25~35℃) 10 分 冬 (5~15℃) 60 分	23℃の場合 5 ~ 20 分	23℃の場合 10 ~ 20 分	塗布後直ちに貼り付け
貼付け可能時間 (目安)	春・秋 (15℃~25℃) 45 分 夏 (25~35℃) 35 分 冬 (5~15℃) 45 分	春・秋 (15℃~25℃) 60 分 夏 (25~35℃) 30 分 冬 (5~15℃) 90 分	23℃の場合 10 ~ 40 分	23℃の場合 50 分以内	23℃ 10 分以内 35℃ 5 分以内 5℃ 20 分以内
工 法	一般工法 耐湿工法	一般工法 耐湿工法	ピールアップ工法	一般工法	一般工法
下 地	モルタル・コンクリート・ 木質系床材・クッションフロア ・ビニル床タイル	モルタル・コンクリート・ 木質系床材・クッションフロア ・ビニル床タイル	モルタル・コンクリート・ 木質系床材・クッションフロア ・ビニル床タイル	モルタル・石膏ボード・木質系	モルタル・コンクリート・ボード類

※接着剤は直射日光の当たらない場所 (5℃~35℃) で保管してください。